



Floor Expert

Sida 01/03
Datum 2017-10-30

Ersätter 2015-12-15



SP-X

Dammreducerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa med goda flytegenskaper, för skikt på 0,5–25 mm. Rekommenderas för de flesta cementbaserade underlag.

- Dammreducerad
- Mycket goda flytegenskaper i tunna skikt
- Låg krymp
- Lämplig för applicering på golvvärmesystem
- Lämpligt för länkhjul (>2 mm)
- Pumpbar

TEKNISKA DATA

Typ: Cementbaserad
Förbrukning: ca 1,5 kg/m²/mm
Skiktjocklek: 0,5–25 mm
Brukstid: ca 25 minuter
Gångbar: ca 3 timmar
Beläggningsbar: ca 16 timmar <10 mm
ca 24 timmar >10 mm
Arbetstemperatur: Inte under +5°C, bäst förhållande mellan +15°C och +20°C
pH: >11,5
EN 13813: CT-C35-F7

Alla värden är ungefärliga och påverkas av klimatväxlingar.

Alla tekniska data utgår från normalförhållanden (+20°C och 50 % RF).

ANVÄNDNING

SP-X är lämpligt för:

- Avjämnning av hela ytor, avjämnning och nivåjustering av underlag.
- Bostäder, butikslokaler, skolor, kontor och sjukhus.
- Textil, elastiska och keramiska beläggningar
- För utjämnning av hela ytor under parkett, skiktjocklek minst 3 mm. (I kombination med Parkett Elastic Plus, skiktjocklek minst 2 mm).
- Inomhusutrymmen.

UNDERLAG

SP-X lämpar sig för inomhusgolv av t.ex.

- Betong
- Cement och andra snabba rotbruk
- Gamla underlag som keramikplattor, natursten och Terrazzo

KRAV PÅ UNDERLAG

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Separationsskikt, sintrade skikt och liknande ska avlägsnas på lämpligt sätt, t.ex. genom slipning, borstning, sandblåstring, fräsning eller grundlig rengöring.
- Gamla lösa och svaga avjämningskikt ska avlägsnas mekaniskt.
- När golvbeläggningen monteras ska underlaget innan spackling ha en relativ fuktighet på maximalt 85 % RF.
- Skikt av vattenlösligt lim ska avlägsnas helt.
- Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas.
- Gamla golv av t.ex. keramik och epoximassa ska nog rengöras och slipas.



Floor Expert

- Lokaler som inte är byggda över en källare ska fukttätas i enlighet med gällande föreskrifter.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

- 25 kg SP-X/6,5 liter rent kallt vatten

PRIMNING

För primning av underlaget används VD, VD Fix eller VD Super, beroende på underlagstyp. Mer information finns på det produktblad som medföljer primern.

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- Använd en ren hink.
- Häll SP-X i kallt, rent vatten och rör om tills blandningen blir homogen (maskinblandare rekommenderas).
- Häll sedan ut avjämningsmassan och sprid ut den med en tandad spackelspade. Det är enkelt att åstadkomma en jämn yta. Det är vanligtvis inte nödvändigt att ta bort spackelränder eller att jämna ut massan mer än en gång.
- Om tjockare skikt läggs ska vertikala element isoleras med thermolist RS 50 för att de inte ska komma i kontakt med massan.
- Om ett andra lager avjämningsmassa ska läggas på ska ytan slipas och därefter primas med VD (1:1) eller VD FIX som appliceras på det första skiktet när det torkat. Det andra skiktet får inte vara tjockare än det första.
- Använd det reparationsbruket EF för att förbereda underlaget och fylla i skarvar, gropar och jämna ut ojämnheter.
- Massan ska inte läggas mot vattenrör av metall (rör genomföringar o. dyl. ska tätas) eftersom i synnerhet galvaniserade stålrör inte har ett tillräckligt rostskydd.
- Blanda inte till mer än vad som kan hanteras inom 35 minuter.

- Skydda SP-X under härdning från höga temperaturer, direkt solljus och torka.
- Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

FÖRPACKNING

- 25 kg

FÖRVARING

- Förvara SP-X i ett svalt, torrt utrymme.
- Kan förvaras i 6 månader (i slutet förpackning).
- Öppna påsar ska omedelbart förslutas och användas så snart som möjligt.

DEPONERING

- Töm påsarna helt och kassera dem i enlighet med gällande bestämmelser.
- Produktrester, rengöringsvatten och behållare med produktrester ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.

EMICODE

- EC 1 Plus R: mycket låga emissioner Plus, reglerad

SÄKERHET OCH MILJÖ

Se säkerhetsföreskrifterna för mer information.

INSTRUKTIONER

- All information baserar sig på standardförhållanden och gäller avjämningsmassa utan tillsatser.
- Följ relevanta produktdatablad om kompletterande produkter ska användas. Vid tveksamheter bör ytterligare information inhämtas från tillverkaren.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.
- Rengör verktygen omedelbart med vatten.



Floor Expert

ANSVARFRISKRIVNING

Relevanta rekommendationer, riktlinjer och säkerhetsspecifikationer ska följas, liksom vedertagna bygg- och konstruktionsbestämmelser. Vi garanterar att våra produkter är felfria när de lämnar fabriken. Även om våra rekommendationer baserar sig på tester och praktiska erfarenheter kan de endast ge en allmän vägledning. Produktens egenskaper kan inte garanteras eftersom vi inte kan påverka de lokala förhållandena, hur arbetet utförs eller bearbetningsmetoden.

Detta produktdatablad ersätter alla tidigare versioner.

Vår information är baserad på laborietest och praktisk erfarenhet och kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har tillverkat.

Certifierat enligt:



REG. NR. 31982

Sika Sverige AB

Postadress:
Box 8061
163 08 Spånga
Telefon: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
Webb: www.casco.se

