



webermin 203 slammingsputs

- Genomfärgad ytputs

Om produkten

Fabrikstillverkat genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med vägraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

Användningsområde

Används vid slammning av tegel, ytan ska grundas innan med Weber grundningsbruk KC.

Underlag

På tegel som grundats heltäckande med Weber grundningsbruk KC.

Typ av underlag

- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Avled regnvatten från taket. Var noga med intäckning av plåtar, fönster m m. Spill måste omedelbart avlägsnas med vatten. Alla redskap görs rena innan putsen hunnit torka. Fasaden skyddas mot frost till putsen härdad färdigt. Se till att putsen torkar jämt. Bättring måste göras innan putsen torkar.

Förbehandling

Teglet ska vara grundat med Weber grundningsbruk KC. Innan min 203 slammingsputs påförs förfuktas den härdade grundningen. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare minst 10 min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Användning

Putsen påförs med Trattspruta eller med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Spruta putsen i minst två skikt till sådan tjocklek att åtgången uppgår till ca 7 kg/m². För undvikande av skarvar ska ytorna putsas i en följd. Vid slammning av fasadtegel måste

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 7 kg/m ²
Vattenbehov	5 - 6 lit/ 20 kg säck
Bindemedel	Släckt teknisk kalk och Portlandcement
Ballast	Krossad dolomit 0-1mm
Fiberförstärkt	Nej
Tillsatser	Oorganiska pigment Glimmer
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg säck

teglet vara frostbeständigt. Utförande: Grundningsbruk KC och två påslag min 203 Slammingsputs. Sedan första påslaget påförts ska bruket kvastas ut innan väggen hunnit suga till sig vatten. Efter att första påslaget härdad görs ytterligare ett påslag. Det andra påslaget sprutas gärna hårt utan bearbetning speciellt vid starka kulörer.

Observera

Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.